PEELPRO

Protection temporaire pelable pour menuiseries et vitrages





Menuiseries | Vitrages | Béton | Intérieur / Extérieur | pelable 18 mois | Airless / rouleau / pinceau

1. DESCRIPTION

PEELPRO est une résine monocomposante à base aqueuse destinée à la protection temporaire des surfaces intérieures et extérieures de type vitrages, portes, châssis, fenêtres et façades en aluminium, acier peint ou traité et PVC. Appliqué par pulvérisation Airless, au rouleau ou au pinceau, le produit forme après séchage un film pelable translucide, souple et résistant, permettant de protéger durablement les supports pendant toute la durée du chantier.
Le film sec assure une protection efficace en conditions extérieures : UV, eau perlante, vent, brouillard salin, sable, chaleur et froid. Il s'enlève à la main en fin de chantier jusqu'à 18 mois.

2. FONCTIONS / DOMAINE D'EMPLOI

- Protection hermétique temporaire des menuiseries et vitrages avant ou après installation.
- Protection contre les salissures, peintures, enduits, griffes, éclats, étincelles et projections de chantier.
- Le film translucide préserve la luminosité tout en apportant une occultation légère de l'intimité.
- Les fenêtres peuvent être ouvertes et fermées sans risque de décollement du film.
- Supports compatibles : vitrages, aluminium, acier peint ou traité, PVC.

3. AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi, sans dilution
- Base aqueuse, sans solvant
- Film pelable souple et durable
- Bonne résistance aux rayures, coups, étincelles et projections
- Protection hydrophobe, y compris eau stagnante
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Rendements importants avec application Airless
- Très bonne transmission de lumière grâce à sa translucidité
- Produit éco-responsable issu de l'économie circulaire
- Peu de déchets et pas de trace après enlèvement

EMBALLAGE : 19 kg

PALETTE : 24 seaux / 456 kg

COULEUR : Translucide

RENDEMENT THÉORIQUE : de 0,3 kg/m² à 1 kg/m2 en une passe croisée

Distribué en France par:
KOKUN France SAS-254 rue Vendôme, 69003 Lyon
contact@kokun.com - www.kokun.fr

Distribué en Suisse par:
KOKUN Swiss SA-Route de Pra de Plan 22, 1618 Châtel-St-Denis
contact@kokun.com - www.kokun.ch

4. APPLICATION

Préparation du support

- Les surfaces doivent être propres, saines et sèches.
- Protéger les éléments périphériques du brouillard de pulvérisation généré par la machine Airless.
- Procéder à un essai préalable sur une petite surface discrète pour valider la pelabilité et vérifier l'absence d'altération du support.

Mise en œuvre

- Application obligatoirement réalisée en couches croisées humide / humide.
- Application au pistolet Airless, au rouleau ou au pinceau.
- Buse recommandée : 517 à 521.
- Contrôler l'épaisseur humide à l'aide d'une jauge adaptée.
- Ne pas dépasser 1 kg/m².
- Produit prêt à l'emploi, sans dilution.

Conditions d'application

- Température ambiante et du support : +5°C à +35°C.
- Support sain, sec et exempt de condensation.
- Point de rosée : au moins 3°C en dessous de la température du support.
- Hygrométrie recommandée : 0 à 85%.

Séchage

- Sec au toucher : 6 à 24 h selon les conditions et les épaisseurs.
- Protéger le film de l'eau et du froid pendant cette période.
- Résistance optimale du film sec obtenue après 72 h.

Nettoyage

- Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation.

5. LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur supports poreux ou sur bois.
- Ne pas appliquer sur supports sales, gras, non cohésifs ou insuffisamment préparés.
- Ne pas appliquer en cas de condensation, pluie imminente ou sur support gelé.
- Vérifier régulièrement l'intégrité du film sec et sa pelabilité dans le temps.
- Toujours réaliser un essai préalable avant utilisation sur chantier.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur / commentaire
Couleur	Translucide
Aspect sec	Lisse
Base	Dispersion aqueuse
Nombre de composants	1
Masse volumique	1,0 – 1,1 kg/L
Extrait sec en volume	46 – 48 %
Extrait sec en poids	44 – 48 %
Épaisseur minimum	300 µm
Épaisseur liquide	500 µm
Allongement	± 250 %
Rendement théorique	0,56 kg/m²
Densité	1,02 kg/dm³
UV et vieillissement naturel	Jusqu'à 18 mois
Résistance à la traction	± 12 MPa
Teneur en COV	≈ 5 g/L
Compatibilité supports	Vitrage, aluminium, PVC, acier peint ou traité

7. INFORMATIONS PRATIQUES

EMBALLAGE :
19 kg — palette
24 seaux / 456 kg

CONSERVATION :
12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

SÉCURITÉ :
consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation

NETTOYAGE :
à l'eau

La présente fiche technique présente les caractéristiques du produit sur la base des connaissances et expériences disponibles à ce jour. Ces informations sont données de bonne foi et ne constituent pas une garantie de résultat. Un essai préalable est indispensable afin de vérifier l'adéquation du produit au support et aux conditions du chantier. Seules les Conditions Générales de Vente de KOKUN s'appliquent.